



# METAMAX B-26

用于硬质合金水性分散体的黏结剂

## 化学成分

聚合物溶液

## 特性参数

外观 清亮至混浊，无色至粉红色液体

溶解性 与水混溶

活性成分 约 40%

## 储存期/包装

在适宜条件下可保存至少12个月 | 30 公斤/桶

## 应用

METAMAX B-26 能有效提升硬质合金的加工性能。使用时，需先将其与合金粉末混合，随后进行真空干燥或喷雾干燥处理。

在喷雾干燥过程中，METAMAX B-26 会与硬质合金粉末结合，形成流动性优良的颗粒，同时有助于颗粒实现紧密堆积。

该产品的脱脂过程在 300 至 400°C 温度区间进行，且脱脂后无任何残留物。

建议在碾磨前添加 METAMAX B-26，这样能使其在浆料中形成均匀分布。

通常情况下，其添加量为金属粉末的 2.5%-5.0%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信  
↗

