



PEPTAPON 205

悬浮剂

化学成分

水溶胶制剂

特性参数

外观	米黄色粉末
溶解性	分散于水中形成溶胶
堆积密度	约 650g/l
黏度(1%溶液, 20°C)	约 1000mPas

储存期/包装

储存恰当情况下(>18°C), 保存期为12个月 | 25 公斤/袋

应用

PEPTAPON 205 作为釉料悬浮稳定剂, 可显著提升釉浆的屈服值, 当釉浆施用于立面坯体时, 能有效防止釉浆流动, 适用于人工喷釉和机械手喷釉两种工艺。

该产品可与同系列其他 PEPTAPON 产品复配使用, 添加量为釉浆固含量的 0.05%-0.3%。

在使用时机上, 建议于釉浆研磨出磨前 1 小时加入; 或采用快速搅拌方式直接加入釉浆, 搅拌约半小时后, 经 6 小时溶胀即可使用。

PEPTAPON 205 本身含防腐剂, 添加后釉浆通常不易变质, 但在不同添加量和工艺条件下, 仍建议根据实际情况补充额外防腐剂, 我司 NOVAL 系列防腐剂可满足此需求。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异, 仅供参考, 我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

