



PEPTAPON 52

流变助剂

化学成分

水溶胶制剂

特性参数

外观	米黄色粉末
溶解性	分散于水中形成溶胶
堆积密度	约 600g/L
黏度(1%溶液, 20°C)	约 350mPas
灼烧残余	约 50%

储存期/包装

在适宜储存条件下产品保质期至少12个月 | 25公斤/袋

应用

PEPTAPON 52 是不起泡的悬浮稳定剂，适用于易沉降的釉料，且适用于卫生洁具的人工及机械喷釉。

PEPTAPON 52 能够增强釉坯结合力，提升釉面抗触摸性能，防止釉面出现裂纹和塌陷。

添加了 PEPTAPON 52 的釉浆可施加于坯体立面，不会流淌或在边角处堆积。

添加了 PEPTAPON 52 的釉浆通常不易变质，但在不同工况下，可能需要额外添加防腐剂。

我们的 NOVAL 系列防腐剂可满足此需求。

一般来说，PEPTAPON 52 的最佳添加量为釉浆固含量的 0.3-0.6%。

PEPTAPON 52 可在釉浆研磨出磨前 1 小时加入，或者在快速搅拌时直接加入釉浆，搅拌约半小时后，再经过 6 小时溶胀过程即可。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

