



PEPTAPON 71 S

流变助剂

化学成分

水溶胶制剂

特性参数

外观	米色粉末
溶解性	分散于水中形成凝胶
堆积密度	约 600g/L
黏度(1%溶液, 20°C)	约 300mPas
灼烧残余	约 40%

储存期/包装

在适宜储存条件下产品保质期至少12个月 | 25公斤/袋

应用

PEPTAPON 71 S 是卫生洁具釉料的粘结剂与悬浮稳定剂，尤其适用于对干燥时长有要求且釉料需无流挂倾向的静电喷涂工艺。使用该产品后，能有效避免釉裂和缩釉问题，还可增强坯体与釉料间的结合力，赋予釉面耐触摸的特性。

通常情况下，按干釉量计算，添加 0.3% 至 0.6% 的该产品就能达到良好效果。建议在球磨结束前约一小时将其加入釉料中，若采用高速搅拌器把它添加到釉浆里，搅拌时长控制在半小时左右，效果会更优。待搅拌 6 小时后，釉料便可投入使用。

需要注意的是，在储备液、釉料或者坯体泥浆中使用 PEPTAPON 71 S 时，强烈建议添加抗菌剂。因此，需依据具体的工艺条件对添加量进行适当调整。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

