



SILIPLAST LP 65

热塑注射成型黏结剂

化学成分

石蜡，含乳化剂

特性参数

外观	白色颗粒
溶解性	不溶于水
密度 (20°C)	约 0.9g/cm ³
熔点	约 50°C
灼烧残余	最大 0.1%

储存期/包装

适当条件下储存，有效期24个月 | 20 千克 / 桶

应用

SILIPLAST LP 65 用于氧化物和非氧化物陶瓷热压铸成型（低压注射成型）。

许多情况下，SILIPLAST LP 65 比 SILIPLAST LP 13 具有更好粉料包裹性能。SILIPLAST LP 65 特别适合于细小形状的热压铸成型。

脱脂方法是热脱脂。SILIPLAST LP 65 在比较宽的温度范围表现出平稳的脱脂性能。

SILIPLAST LP 65 的添加量取决于坯体的化学成份和粒度分布。对氧化铝陶瓷，添加量为 12%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

